

Плита Юматекс Линио 10 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изо

Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствие с требованиями производителей фасадной системы.

Цена с НДС: 4538 руб/м3

Технологическая карта

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	**Толщина**
600 x 1200 мм	50 - 200 мм
В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823	В соответствии с ГОСТ ЕН 822, 823

Стабильность размеров		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70,90)	≤ 1 %	ГОСТ ЕН 1604

Упаковка

Способ упаковки Пластиковая упаковка, пластиковая упаковка паллеты

Пожаро-технические характеристики

Reaction to Fire		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Пожарные характеристики, Еврокласс	A1	EN 13501-1

Класс пожарной опасности материала		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Горючесть	НГ	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Расчетная теплопроводность		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,040	СП 23-101-2004, прил. Е
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б	0,043	СП 23-101-2004, прил. Е

Влагостойкость

Водопоглощение		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Водопоглощение при кратковременном погружении, WS, W_p	1 кг /м²	ГОСТ ЕН 1609
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении WL(P), W_{lp}	3 кг /м²	ГОСТ ЕН 12087

Механические свойства

Compressive Strength		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Прочность на сжатие при 10% деформации, CS(10), (≥10)	20 кПа	ГОСТ ЕН 826

Tensile/Flexural Strength		
Описание	**Значение**	**В соответствии с**
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, TR, σ_{mt}	10 кПа	ГОСТ ЕН 1607