



Плита Юматекс WAS 35 - это негорючая каменная вата, применяемая для изоляции вентилируе

Цена с НДС: 3500 руб/м3

Технологическая карта

Свойства

Номинальная плотность 70-85 кг/м³

Размеры

Размеры		
Ширина и длина		Толщина
600 x 1200 мм		30 - 150 мм
Standard ГОСТ 17177		Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(T+)	± 1 %	EN 1604

Допустимое отклонение плотности, T T5 / ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Прочие размеры доступны по запросу.

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне.
Упаковка по требованию Герметичная упаковка на поддоне

Герметичная упаковка плит на поддон, предоставляется по требованию с
производственных линий VU5, VU11.

Пожарные свойства

Reaction to Fire		
Описание	Значение	В соответствии с

Other Fire Properties		
Описание	Значение	В соответствии с
Группа горючести	НГ	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические свойства

Сопротивления теплопередаче		
Описание	Значение	В соответствии с
Допустимое отклонение плотности, T	T5	ГОСТ Р EN 822, 823, 1602
Теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность при условиях А по ГОСТу	0,04	СП 23-101-2004, прил. Е
Теплопроводность при условиях Б по ГОСТу	0,043	СП 23-101-2004, прил. Е
Теплопроводность (Данные производителя)		
Описание	Значение	В соответствии с
Теплопроводность	0,033 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076
Теплопроводность при 25 °С, λ_{25}	0,034 Вт/(м·К)	ГОСТ 7076
Водоупорность		
Описание	Значение	В соответствии с
Водоупорность, не более, ИК	35×10^{-6} м ³ /(м ² ·сПа)	VTT-C/Sr 1967

Влагостойкость

Water Permeability		
Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при полном погружении за 24 часа, не более	1 клм ³	EN 1609