



Плита Юматекс Лино 10 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве изо

Плиты крепятся механически с помощью фасадных дюбелей маркированной стороной к основной несущей стене. Количество и вид фасадных дюбелей выбираются в соответствии с требованиями производителей фасадной системы.

Цена с НДС: 4538 руб/м3

Технологическая карта

Размеры

Размеры		
Ширина и длина	Толщина	
600 x 1200 мм	50 - 200 мм	
В соответствии с ГОСТ EN 822, 823	В соответствии с ГОСТ EN 822, 823	

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам при заданной температуре и влажностном режиме, DS(70.90)	± 1 %	ГОСТ EN 1604

Упаковка

Способ упаковки Пластиковая упаковка, пластиковая упаковка паллеты

Пожаро-технические характеристики

Reaction to Fire		
Описание	Значение	В соответствии с
Пожарные характеристики, Еврокласс	A1	EN 13501-1

Класс пожарной опасности материала		
Описание	Значение	В соответствии с
Горючесть	НГ	ГОСТ 30244-94

Теплотехнические характеристики

Расчетная теплопроводность		
Описание	Значение	В соответствии с
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации А	0,040	СП 23-101-2004, прил. Е
Расчетная теплопроводность в условиях эксплуатации Б	0,043	СП 23-101-2004, прил. Е

Влагостойкость

Водопоглощение		
Описание	Значение	В соответствии с
Водопоглощение при кратковременном погружении, W_S, W_p	1 кг/м ³	ГОСТ ЕН 1609
Долгосрочное водопоглощение при частичном погружении $W_L(P), W_B$	3 кг/м ³	ГОСТ ЕН 12087

Механические свойства

Compressive Strength		
Описание	Значение	В соответствии с
Прочность на сжатие при 10% деформации, $CS(10), (\bar{\sigma}_{10})$	20 МПа	ГОСТ ЕН 826

Tensile/Flexural Strength		
Описание	Значение	В соответствии с
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, $T_R, \sigma_{те}$	10 МПа	ГОСТ ЕН 1607