



Верхний слой при двуслойной системе теплоизоляции плоской кровли.

Преимущества:

- Высокие прочностные характеристики обеспечивают долговечность конструкций.
- Возможность монтажа гидроизоляционного слоя на теплоизоляционный материал без установки армирующей сетки.
- Применяется с наплавляемыми гидроизоляционными материалами.
- Минимальная толщина плит от 30 мм.
- Относится к группе негорючих материалов (НГ).

Технические характеристики

Вид материала	плита
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	
по ГОСТ 7076-99, А10	0.038
по ГОСТ 7076-99, А25	0.040
по СП 23-101-2004, АА	0.045
по СП 23-101-2004, АБ	0.048
Паропроницаемость, ГОСТ 25898-83, мг/м²·чПа	0.3
Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, ГОСТ Р EN 1606, кг/м², не более	1
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевой поверхности, ГОСТ Р EN 1606, кПа, не менее	15
Прочность на сжатие при 10% деформации, ГОСТ Р EN 826, кПа, не менее	70
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, ГОСТ 17177, кПа, не менее	60
Группа горючести, ГОСТ Р EN 13501-1	НГ

Параметры материала

Лайнрок РУФ В

Автор: Administrator

21.11.2011 20:16 - Обновлено 22.03.2013 20:30

Толщина *, мм	30	50
Ширина *, мм	500	500
Длина *, мм	1000	1000
Количество в упаковке, шт	3	2
Количество в упаковке, м3	0.9	0.1
Количество в упаковке, шт.	6	4